



## Voci di Capitolato - Collezione BARK

Fornitura di pavimento in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

### Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche, per il rivestimento di pavimenti e pareti, non smaltate in gres fine porcellanato FAP a sezione piena e greificata in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm<sup>2</sup> e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

### Conformità alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione **Bark** risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group B1a E<sub>b</sub> ≤ 0,5%.

### Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione **Bark**, in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 6 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

### Descrizione commerciale di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	BARK
FORMATI (cm)	25x150 RT; 22,5x90 RT; 15x90 RT; 7,5x30
SPESSORE (mm)	10 mm (25x150 RT; 22,5x90 RT; 15x90 RT) – 8,5 mm (7,5x30)
SUPERFICI	Matt R9 / R10; Out R11 C (A+B+C)

